

# ELASTOTET PRIMER VL

## ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

### TANIMI

Primer VL, çeşitli ELASTOTET ürünlerinin gözenekli yüzeylere daha iyi yapışması için üretilmiş bir sıvı astardır.

### KULLANIM ALANLARI

Tuğla, beton ve hafif beton gibi mineral zeminler için astar.  
Ahşap yüzeyler için astar.  
Poliüretan içerikli zemin uygulamaları için astar.

### KULLANIM ŞEKLİ

Yüzeyler temiz, sağlam, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Ambalajı kullanım anına kadar iyice kapalı tutunuz. Primer VL'yi doğrudan orijinal ambalajından kullanmayın. Temiz bir cam veya teneke kaba 30 dakikada tüketilebilecek kadar astar dökün ve hemen orijinal tenekeyi sıkıca kapatın. Primer VL'nin uygulanması için her zaman temiz bir fırça kullanın. Uygulanacak yüzeye, eksiksiz bir kaplama veya film tabakası oluşturacak şekilde astar uygulayın. Astar ince bir kat halinde uygulanmalıdır. Primer VL'yi kurumuş astar üzerine uygulamayın. Uygulama sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında değişebilir.

Astarın minimum kuruma süresi:

ELASTOTAN: 60 dakikadan 24 saate kadar. Astarlanmış yüzey uygulama anında kürünü almış olmalıdır.

EB, ELASTOSEAL PU, LASTOFLEX PU, ELASTOTET-F, ELASTOTET F-3K: 15 dakikadan 3 saate kadar.

Maksimum kuruma süresi içinde kullanılacak olandan daha fazla astar uygulayın.

Yağlanmış eller, yapışmanın kalitesini düşürebileceğinden, temizlenmiş ve astarlanmış yüzeylerle temastan kaçının. Ayrıca yoğuşma, yapışmayı olumsuz etkileyebilir. Çok yüksek nem olan ortamlarda astar kullanılması ve derz doldurulması önerilmez.

## TEKNİK BİLGİ

Katı içerik 45%  
Özgül Ağırlık 1.02 g/ml  
Ambalaj 1 & 0,5 Kg teneke

## SARFIYAT

Kaplama, yüzey tipine göre değişir ve 8 - 10 kg/m<sup>2</sup> arasında olacaktır.  
Beton üzerindeki uygulamalarda sarfiyat yaklaşık 200 gr/m<sup>2</sup> olacaktır.

## DEPOLAMA

Primer VL, ağzı kapalı (açılmamış) kaptaki, kuru ortamda +5°C ile +30°C arasında 6 ay saklanabilir.

## UYARILAR

Bu belgede yer alan bilgiler, mevcut bilgilerimize dayanarak verilmiştir. Bu sadece bir kılavuздur ve ürünlerimizin kullanımı yoluyla üçüncü taraf haklarının ihlali veya bunlara zarar verilmesi durumunda hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. ELASTOTE, ÜRÜNLERİNİN SATIŞ ŞARTNAMELERİNE UYGUN OLDUĞUNU GARANTİ EDER. Bu bilgiler hiçbir şekilde, bir ürünün belirli bir kullanım için uygun olup olmadığını anlamak için gerekli ön testlerin yerine kullanılmamalıdır. Kullanıcılar, yerel mevzuata uyum sağlamaktan ve gerekli sertifikaları ve yetkileri almaktan sorumludur. Kullanıcılardan bu belgenin en son sürümüne sahip olup olmadıklarını kontrol etmeleri istenir ve ELASTOTET herhangi bir ek bilgi gerekirse paylaşımaya hazırdır.